

Fiche technique		 UNILIN FOR SMART LIVING		Loc Floor Basic	
Edition	06.2016	Méthode	Paramètres	Minimum exigé par la norme	Valeurs Loc Floor
Données générales					
épaisseur					7,0 mm
largeur					190 mm
longueur					1200 mm
nombre par paquet					8
m² par paquet					1,8240 m²/paquet
système rainure-langnette					Uniclic
Classe d'usure		EN 13329			Classe 21,22,23 & 31,32
UPEC			ST10-001		U2SP2E1C2
CE		EN 14041	notified body	0380-1161	
PEFC					label PEFC
EPD (Environmental Product Declaration)		ISO 14025			sur demande
Garantie			usage domestique usage commercial	conditions dans chaque paquet	15 ans sur demande
Taber - résistance à l'usure		EN 13329		>=4000	>=4000
Classe d'usure		EN 13329		AC4	AC4
Gonflement à l'humidité		EN 13329	après 24h immersion à 20°C	18%	18 %
Aspect général du sol posé		EN 13329	désaffleurs joints ouverts tuilage longueur tuilage largeur	<=0,15mm <=0,20mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%
Résistance à l'impact		EN 13329		IC2	IC2
Résistance à la rayure		EN 438-2, 25		Chargement >= 3.0 N	5.0 N
Résistance aux tâches		EN 13329	groupe 1,2 groupe 3	classe 5 classe 4	classe 5 classe 5
Résistance à la lumière UV		EN 13329	Référence bleue	classe 6	> 6
Cigarette brûlante		EN 438-2, 30		classe 4	classe 5
Déplacement de pieds de meubles		EN 424	ped 0,1mm/32kg ped 3mm/100 kg ped 2mm/100 kg		pas de changement pas de changement pas de changement
Chaises à roulettes		EN 13329	25000 cycles	Type W(EN 12529)	pas de changement
Stabilité dimensionnelle		ISO 24339	changement longueur ET largeur		<=0,10%
Résistance à la glissance		EN13893			DS
Emission formol		EN 717			E1 <0,025 ppm
Résistance thermique		ISO 8302			0,051 m².°K/W
Chauffage par le sol			avec sous-couche appropriée	demandez info spécifique	OK
Réduction bruit d'impact		ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 19 dB
Classification au feu		EN 14041			C _{fl} - s ₁
UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@unilin.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					