



Vous êtes ici :

Isoler les toitures ► Isoler les combles perdus ► **Par épandage manuel**


Isoler les combles perdus par épandage manuel

LE FLOCON 2

LE FLOCON 2 est une laine de roche en flocons, utilisée pour l'isolation des combles perdus par épandage manuel au rateau.

LE + PRODUIT

- Réduction des ponts thermiques.



PERFORMANCES FACE AU FEU

Réaction au feu

LE FLOCON 2 est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).

Rapport de classement LNE-L050934 disponible sur www.rockwool.fr.

PERFORMANCES THERMIQUES

Résistance thermique R souhaitée (m ² .K/W)	Épaisseur à épandre (mm)	Pouvoir couvrant (kg/m ²)	Nombre de m ² couvert par sac	Nombre de sacs pour 100 m ²
2,00	75	3,70	6,80	14,7
2,50	95	4,60	5,40	18,4
3,00	115	5,60	4,50	22,0
3,50	130	6,50	3,90	25,7
4,00	150	7,40	3,40	29,4
4,50	170	8,30	3,00	33,0
5,00	185	9,20	2,70	36,7
5,50	205	10,10	2,50	40,4
6,00	225	11,10	2,30	44,0
6,50	240	12,00	2,10	47,7
7,00	260	12,90	1,90	51,4
7,50	280	13,80	1,80	55,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse) **A1**
 Masse volumique nominale (kg/m³) **50**
 Étiquetage sanitaire **A**

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

PALETTES VENDUES PAR MULTIPLE DE 2

Référence	Conditionnement	Nombre de sacs/ palette	Nombre de kg/ palette	Camion tautliner Kg / chargement (18 palettes)	Classe de produit	Code EAN
129554	Sac plastique de 25 Kg	15	375	13 500	A	3 53731 0100313