

LES CONTREPLAQUÉS

QUALIBOULEAU



Rougier Sylvaco Panneaux

Gérer la forêt, faire vivre le bois



QUALIBOULEAU

LE CONTREPLAQUÉ BOULEAU ALLIE QUALITÉ ET PERFORMANCES POUR DES UTILISATIONS TELLES QUE : AGENCEMENT, AMEUBLEMENT, STRUCTURE,...

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau tout bouleau, proposé en différentes qualités de faces : S/BB ; BB/BB ; etc...

Origine : Finlande, Russie, Pays de l'Est

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE ; certifié FSC® ou PEFC™ selon les origines.

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986	attestation de conformité 2+ (CE2+) – CE S / CE NS selon qualité/provenance
EN 315	tolérances dimensionnelles +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm
EN 314-2/ EN 636	collage classe 3 (extérieur) – classe de service 2 (milieu humide)
EN 12460-3	dégagement de formaldéhyde : E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes

FORMATS STANDARDS EN MM

1500 x 3000 - 1250 x 2500

Épaisseurs (mm)	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Nombre de plis	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
Colisage	100	90	65	50	40	35	30	25	30	20	18	15
Masse volumique	environ 680kg/m ³ (+/- 5%)											

Autres épaisseurs / autres formats sur demande

PROPRIÉTÉS

Module d'élasticité	6000 à 7000 M Pa	Contrainte de rupture en traction	30 MPA
Conductivité thermique	0,13 W/m°C	Contrainte de rupture en flexion	30 à 40 Mpa

Valeurs indicatives